

FUNCSTER™ 牌号

2025.2.1

		牌号	LR21V	LR22W	LR23C	LR24A	
项目		单位	参考测试方法	玻璃纤维：10%	玻璃纤维：20%	玻璃纤维：30%	玻璃纤维：40%
密度		—	ISO1183	0.96	1.04	1.12	1.22
拉伸屈服强度		MPa	ISO527	61	115	165	192
弯曲模量		MPa	ISO178	2,700	4,600	6,500	8,700
弯曲强度				105	160	205	260
夏比冲击强度	Notched	kJ/m ²	ISO179/1eA	16	30	46	60
热变形温度	1.8MPa	degC	ISO75	158	161	162	162
注塑成型收缩率 (2mmt)	MD	%	本公司测试法	0.5	0.3	0.2	0.2
	TD			1.0	0.7	0.6	0.5

- 本表的数据是在我司一定条件下测定，并不代表规格数值，请将此作为参考物性使用。
- 关于用途的适合性，请在最终产品进行确认。